

Physikalische Stoffdaten

Lfd. Nr. aus Formular 3.1a / 3.1b	Bezeichnung des Stoffes (Handelsname)	Aggr.- zustand	Molmasse [g/mol]	Dichte bei 20°C [kg/m³]	Schütt- dichte [kg/m³]	Schmelz- temperatur [°C]	Siede- temperatur [°C]	Dampfdruck		Viskosität bei 20 °C [Pas]	Löslichkeit in Wasser		Kritische Größen (nur für verflüssigte Gase)		
		*)						[mbar]	bei [°C]		[kg/m³]	bei [°C]	Temperatur [°C]	Druck [bar]	Dichte [kg/m³]
01	Renolin Unisyn CLP 220	FL													
02	Klüberplex AG 11 461	P													
03	Goracon GTO 68	FL													
04	Spirax S4 TXM	FL													
05	TECTROL CLP 220	FL													
06	MOUSSEAL CF	FL													
07	Midel 7131	FL													
08	Klübersynth GH 6 220	FL													
09	Nyrosten N113	FL													

*) F - fest, brockig; FL - flüssig; G - gasförmig; P - Paste; S - Schüttgut, Staub; D - unter Druck verflüssigt

10	Mobil SHC Grease 460 WT	F	☐												
11	Glykosol N 45%	FL	☐												
12	Klüüberplex BEM 41-141	P	☐												
13	HHS 2000 (Aerosol)		☐												
14	Renolin ZAF 32 LT	FL	☐												
15	DEMAG Spezialschmierfett	F	☐												
16	Liebherr Spezialfett 1026 LS	P	☐												
17	Shell Gadus S5 T460	F	☐												

*) **F** - fest, brockig; **FL** - flüssig; **G** - gasförmig; **P** - Paste; **S** - Schüttgut, Staub; **D** - unter Druck verflüssigt